

proPERLA[®] Facademaling er en mat speciel udviklet smudsafvisende og selvrensende facademaling, baseret på en silicone emulsion til udvendig anvendelse for optimal beskyttelse mod vind og vejr.

Anvendelse:

Vejrbestandig og specielt smudsafvisende udvendig maling til mineralske overflader samt til renovering af silikater, emulsionsmalinger etc. Holder facaden tør og har en rigtig god vedhæftningsevne for lang holdbarhed.

Funktioner:

Vandopløseligt , lav filmspænding , vejrbestandig ifølge VOB, vandafvisende i overensstemmelse med ISO DIN 4108 , alkali resistent , åben for vanddamp , ikke- filmdannende , modstandsdygtig over for snavs og luftforurenende stoffer , let at bruge og meget modstandsdygtigt over for svampe, mos og alger.

Bindemiddeltpe: Silicone harpiks emulsion samt særlig silan polymer.

Vægtfylde : ca. 1.50

Diffusionsåbenhed: Sd-værdi: 0,06

Glans : mat

Farve : Hvid

Toning af farver: Pastelfarver

Opbevaring: Køligt , men over frysepunktet. I uåbnet emballage.

Emballage: 10 Liter

Anvendelse: Pensel, rulle, sprøjtepestol.

Sprøjte data: Airless

Dyse størrelse: 0,021 tommer

Sprøjtevinkel: 50°

Tryk: 150-200 bar

Fortynding: Op til 10% vand

Rengøring af værktøj: Med vand umiddelbart efter brug.

Rækkeevne: Ca. 150 ml / m² pr lag på ikke sugende overflader. Tilsvarende mere på sugende overflade. Bestem nøjagtig forbrug ved prøveopstrøg.

Minimum temperatur for påføring: + 5 ° C (luft og undergrund)

Tørretid: Under normale klima forhold (+ 20 ° C , 65 % relativ luftfugtighed .)

Efterbehandling: ca. 12 timer. Tørretiden stiger tilsvarende i kold eller fugtigt vejr.

OVERFLADE STRUKTUR:

Forarbejdning: Se side 2.

Anvendelse af primer: Se side 2.

Fyldningsarbejde (hvis relevant):

Fyld med en Filler1 passende fyldstof i henhold til retningslinjerne forarbejdning. Efter fuldstændig tør) efterbehandle med proPERLA[®] Primer.

Sidste lag:

proPERLA[®] fortyndet op til 10% med vand.

Bemærkninger:

Brug ikke proPERLA[®] produkter sammen med materialer af andre typer, såsom silikat-eller dispersionsmalinger eller dispersion silikat baserede mm.

Bland ikke proPERLA[®] med andre malingsystemer. Elastiske facade belægninger med meget termoplastiske egenskaber er ikke velegnet som underlag. De skal fjernes, fx ved udvaskning.

Se sikkerhedsdatablad for produkt detaljeret information relevant for sikkerheden.

